

L1 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD
 ACCESSION NUMBER: 1984-069886 [12] WPIDS
 DOC. NO. CPI: C1984-029904
 TITLE: Binder for adhesive putty or plaster - contg. emulsion
 copolymer from vinyl propionate, butyl acrylate and
 acrylic acid.
 DERWENT CLASS: A14 A81 A93 G03 G04 L02
 INVENTOR(S): GELLERT, R; KERCKOW, A; MATTHAEI, L; MELAN, M; PETERS, K
 C; WISTUBA, E; WULGARIS, S
 PATENT ASSIGNEE(S): (BADI) BASF AG
 COUNTRY COUNT: 10
 PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG	MAIN	IPC
DE 3233840	A	19840315	(198412)*		14		
EP 103253	A	19840321	(198413)	GE			
R: AT BE DE FR GB NL SE							
AU 8318991	A	19840315	(198418)				
JP 59089379	A	19840523	(198427)				
CA 1226998	A	19870915	(198741)				
EP 103253	B	19871209	(198749)	EN			
R: AT BE DE FR GB NL SE							
DE 3374870	G	19880121	(198804)				

APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
DE 3233840	A	DE 1982-3233840	19820911
EP 103253	A	EP 1983-108752	19830906
JP 59089379	A	JP 1983-166837	19830912
EP 103253	B	EP 1982-108752	19820906

PRIORITY APPLN. INFO: DE 1982-3233840 19820911
 REFERENCE PATENTS: CH 464533; DE 1176863; No-SR.Pub
 INT. PATENT CLASSIF.: C04B043-00; C08F002-22; C08F218-10; C08F220-18;
 C08L031-02; C08L033-08; C09D005-34; C09J003-14

BASIC ABSTRACT:

DE 3233840 A UPAB: 19930925
 Binder contains an emulsion copolymer from (a) 55-72 wt.% vinyl
 propionate, (b) 44.9-27.5% tert. butyl acrylate, (c) 0.1-0.5%
 (meth)acrylic acid, and (d) 0-17.5% of vinyl acetate, methyl
 (meth)acrylate, n- or iso-butyl (meth)-acrylate, or dibutyl maleate.
 Used for bonding fleeces or heat insulating plates. The dispersions
 give transparent (40-70%, esp. 50-60%) films, resistant to light,
 saponification and weathering, and also water-resistant, difficultly
 inflammable adhesives and putties. Pot life of adhesives is 4-6 hrs.
 Bonding is strong to concrete, mortar and polystyrene foam. Glass foam
 plates, cork plates, polyurethane plates, and mineral fibre insulation can
 also be bonded. Films absorb 16-30 (20-25)% water after 24 h in water at
 20 deg.C. No Cl is given off in case of fire.
 0/0

FILE SEGMENT: CPI
 FIELD AVAILABILITY: AB
 MANUAL CODES: CPI: A04-F04B; A04-F06E1; A04-F10; A12-A05B; A12-R01;
 G03-B02D1; G03-B02D2; L02-D01; L02-D07

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 103 253
A2

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 83108752.3

Anmeldetag: 06.09.83

Int. Cl.: **C 08 F 218/10, C 09 D 5/34,**
C 09 J 3/14
// (C08F218/10, 220/18, 220/06)

Priorität: 11.09.82 DE 3233840

Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 21.03.84
Patentblatt 84/12

Erfinder: Gellert, Roland, Dr., In der Esel weide 9,
D-6706 Wachenheim (DE)
Erfinder: Matthaël, Lothar, Am Westring,
D-6714 Welsenheim (DE)
Erfinder: Melan, Michael, Dr., Hans-Willmann-Strasse 4,
D-6706 Wachenheim (DE)
Erfinder: Kerckow, Albrecht, Dr., In den Weingärten 3,
D-6706 Wachenheim (DE)
Erfinder: Peters, Karl-Clemens, Dr.,
Otto-Schmidt-Gross-Strasse 4, D-6702 Bad Duerkheim
(DE)
Erfinder: Wistuba, Eckehardt, Dr., Im Obergarten 7,
D-6702 Bad Duerkheim (DE)
Erfinder: Wulgaris, Savas, Dr., Kranichstrasse 7,
D-6700 Ludwigshafen (DE)

Benannte Vertragsstaaten: AT BE DE FR GB NL SE

Bindemittel für Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von halogenfreien Emulsionscopolymerisaten von monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureestern.

Diese Erfindung betrifft Bindemittel für Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von Emulsions-Copolymerisaten aus überwiegenden Mengen Vinylpropionat, sowie tert.-Butylacrylat und untergeordneten Mengen an Acrylsäure sowie gegebenenfalls weiteren Monomeren und deren Verwendung für das Verkleben von Fliesen und Wärmedämmplatten.

EP 0 103 253 A2

Bindemittel für Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von halogenfreien Emulsionscopolymerisaten von monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureestern

05

Für Baukleber, Spachtelmassen und Putze werden in der Praxis in großem Umfang wäßrige Polymer-Dispersionen eingesetzt. Besondere Anforderungen werden dabei an solche Baukleber, Spachtelmassen und Putze gestellt, die im Zusammenhang mit der Wärmedämmung von Gebäuden, insbesondere bei Vollwärmeschutz-Maßnahmen, eingesetzt werden. Dabei werden Wärmedämmplatten, z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten, z.B. auf Fassadenflächen aufgeklebt und dann mit einer Spachtelmasse, Armierungsgewebe und Kunststoffputzen beschichtet. In manchen Fällen werden dabei Baukleber und Spachtelmassen mit Zementzusätzen eingesetzt (DE-OS 3 117 370).

15

Bekanntlich gehören Vollwärmeschutzsysteme zu den prüfzeichenpflichtigen Baustoffen, die die Anforderungen von DIN 4102 erfüllen müssen. Die für die Deckbeschichtung, d.h. für Putze und Anstriche, wegen ihrer guten Licht- und Witterungsbeständigkeit bevorzugt eingesetzten Polymer-Dispersionen auf Basis von (Meth)acrylsäureestern bzw. deren Copolymerisate mit Styrol, müssen daher unter Zusatz von Brandschutzmitteln verarbeitet werden. Die Polyvinylesterdispersionen bzw. Terpolymer-Dispersionen, die aus Vinylchlorid, Ethylen und Vinylacetat aufgebaut sind, sind zwar aufgrund des günstigen Brandverhaltens ihrer Filme für die Herstellung von Putzen und Anstrichen auch ohne Zusatz von Brandschutzmitteln geeignet, doch muß dieser Vorteil durch erhöhtes Vergilben, schnellere Verschmutzung und Verwitterung erkauft werden (vgl. DE-AS 10 92 656 und Fatipec-Kongreß 1978, Seite 385). Außerdem nehmen derartige Bindemittel oft erhöhte Mengen Wasser auf, was gegebenenfalls zu Algenbewuchs führen kann. Schließlich spalten die Vinylchlorid-haltigen Polymerisate bei Bränden Salzsäure ab, die zu sekundären Brandschäden führen kann. In der Praxis werden deshalb für die Deckbeschichtungen häufig Dispersionsmischungen, bestehend aus Styrol-Acrylsäureester-Copolymeren und Vinylchlorid-Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren eingesetzt, während man für die Baukleber und Spachtelmassen, deren Bindemittel zementverträglich sein müssen, Vinylchlorid-Ethylen-Vinylacetat-Copolymere für sich einsetzt.

In der Praxis werden daher u.a. aus Gründen der einfacheren Lagerhaltung Polymer-Dispersionen gewünscht, die sowohl für die Herstellung der Baukleber und Spachtelmassen als auch für die Herstellung von Putzen und Anstrichen geeignet sind und die im Brandfall keine Salzsäure abspalten, durch die die Löschmannschaft gefährdet und darüberhinaus sekundäre Schäden verursacht werden können.

Wd/HB

0103253

- Aufgabe der vorliegenden Erfindung sind dementsprechend Polymer-Dispersionen, die transparente, lichtechte, verseifungs- und witterungsbeständige Filme liefern und die andererseits für die Herstellung wasserfester verseifungsresistenter schwerentflammbarer, gegebenenfalls zementhaltiger, Kleber und Spachtelmassen geeignet sind, die sowohl gegenüber mineralischen Baustoffen, wie Beton und Mörtel, als auch gegenüber Schaumstoffen auf Basis von Polystyrol, starke adhesive Wechselwirkungen zeigen. Andererseits sollen sie aber auch für die Herstellung wasserfester, verseifungsresistenter, witterungs- und vergilbungsbeständiger, schwerentflammbarer Putze und Anstrichstoffe geeignet sein. Insbesondere sollen sie für Vollwärmeschutzsysteme, d.h. für die Befestigung und Beschichtung von Wärmedämmplatten bei der Isolierung von Gebäuden eingesetzt werden können und im Brandfall keinen Chlorwasserstoff abspalten.
- 05
- 10
- 15 Es wurde nun gefunden, daß sich halogenfreie Emulsionscopolymerisate von monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureestern, die
- a) 55 bis 72 Gew.% Vinylpropionat,
 - b) 44,9 bis 27,5 Gew.% tert.-Butylacrylat,
 - 20 c) 0,1 bis 0,5 Gew.% (Meth)acrylsäure und
 - d) 0 bis 17,5 Gew.% eines monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureesters aus der Gruppe Vinylacetat, Methylacrylat und -methacrylat, n- und iso-Butylacrylat und -methacrylat und Dibutylmaleinat
- 25 einpolymerisiert enthalten, wobei sich die Angaben in Gew.% auf die Gesamtmenge der Monomeren beziehen, mit besonderem Vorteil als Bindemittel für Baukleber, Spachtelmassen und Putze, insbesondere für Vollwärmeschutz-Systeme, geeignet sind.
- 30 Die Bindemittel der genannten Art sind vorzugsweise durch Copolymerisation der Monomeren a) bis c) und gegebenenfalls d) in wäßriger Emulsion in Gegenwart von
- e) 1,5 bis 4 Gew.% eines ethoxylierten Alkylphenols mit 8 bis 9 C-Atomen in der Alkylgruppe,
 - 35 f) 0,75 bis 3 Gew.% eines sulfatierten ethoxylierten Alkylphenols mit 8 bis 9 C-Atomen in der Alkylgruppe und
 - g) 0,1 bis 0,5 Gew.% eines Celluloseethers
- 40 hergestellt, wobei sich die Angaben in Gew.% auf die Gesamtmenge der Monomeren beziehen und die Gesamtmenge der Monomeren im Bereich von 35 bis 65 Gew.%, bezogen auf die Summe der Menge an Monomeren, Dispergierhilfsmittel und Wasser liegt. Die Baukleber auf Basis der durch Emulsions-Co-

- polymerisation aus den Monomeren a) bis d) hergestellten wäßrigen Disper-
sionen, die die Dispergierhilfsmittel e) bis g) enthalten, können mit
Vorteil auch für das Verkleben von Fliesen eingesetzt werden; sie sind
mit besonderem Vorteil für das Verkleben von Wärmedämmplatten, beispiels-
weise auf Basis von Styrol-Polymerisaten sowie von Glasschaumplatten und
Korkplatten, Schaumsilikatdämmplatten, Polyurethanhartschaumplatten und
mineralischen Faserdämmstoffen, wie Fluswolle, Steinwolle geeignet. Sie
können zudem als Bindemittel für Anstrichmittel eingesetzt werden.
- 10 Die Emulsionscopolymerisate werden in an sich üblicher Weise aus den Mono-
meren a) bis d) hergestellt, wobei man, wie üblich, im allgemeinen wasser-
lösliche Polymerisationsinitiatoren, wie besonders Ammoniumperoxidisul-
fat, Kaliumperoxidisulfat und Natriumperoxodisulfat, sowie übliche Redox-
katalysatoren aus Wasserstoffperoxid oder tert. Butylhydroperoxid als Oxi-
dationskomponente und aus Natriumformaldehydsulfoxilat als Reduktionskom-
ponente einsetzt. Die Polymerisationstemperatur kann dabei in weiten Be-
reichen variiert werden, doch arbeitet man im allgemeinen bei Temperatu-
ren von 65 bis 85°C. Die Gesamtmenge der Monomeren beträgt vorzugsweise
50 bis 60 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmenge von Monomeren, Dispergier-
hilfsmittel und Wasser. Zur Verminderung von Restmonomeren kann nach Ab-
schluß der Polymerisation mit Vorteil noch weiterer Katalysator zugesetzt
und nachpolymerisiert werden. Man erhält Dispersionen, die meist Licht-
durchlässigkeitswerte von 40 bis 70, vorzugsweise von 50 bis 60 %, und
eine minimale Filmbildetemperatur von 8 bis 23, vorzugsweise von 12 bis
18°C, aufweisen. Meist beträgt ihr pH-Wert 6 bis 9,5, vorzugsweise 7 bis
8,5. Er kann durch Zusatz von Ammoniak eingestellt sein.

- Die ethoxylierten Alkylphenole e) haben vorzugsweise normal- oder iso-
-Octyl oder normal- oder iso-Nonylgruppen als Alkylreste. Ihr Ethoxylie-
rungsgrad beträgt meist 8 bis 40, vorzugsweise 20 bis 30, Ethylenoxid-
reste je Molekül. Die sulfatierten ethoxylierten Alkylphenole weisen
gleichfalls vorzugsweise normal- oder iso-Octyl oder normal- oder iso-
-Nonylgruppen als Alkylreste auf und enthalten gleichfalls im allgemeinen
8 bis 40, vorzugsweise 20 bis 30, Ethylenoxidreste je Molekül. Sie können
gegebenenfalls in Form ihrer Alkalisalze, insbesondere ihrer Natrium-
salze, eingesetzt werden.

- Als Celluloseether g) kommt Methoxymethylcellulose und Ethoxymethylcellu-
lose sowie Hydroxyethylcellulose in Betracht, vorzugsweise Hydroxyethyl-
cellulose.

Die Bindemittel der genannten Art bilden beim Trocknen bei Raumtemperatur Filme, die bei 24stündiger Lagerung in Wasser bei 20°C 16 bis 30, meist 20 bis 25 % Wasser aufnehmen.

- 05 Die mit den Polymer-Dispersionen der genannten Art in sonst üblicher Weise hergestellten zementhaltigen Baukleber und Spachtelmassen besitzen eine Verarbeitungszeit von meist 4 bis 6 Stunden, binden nach dem Auftrag rasch ab und entwickeln, insbesondere auf geschäumtem Polystyrol sowie auf mineralischen Substraten sehr gute Haftfestigkeitswerte, die sich
10 selbst durch Wassereinwirkung nicht wesentlich verändern.

- Zur Herstellung der Kleber, Spachtelmassen und Putze sowie von Anstrichstoffen unter Verwendung der Polymer-Dispersionen der genannten Art können die hierfür üblichen Hilfsstoffe, Füllstoffe und Pigmente eingesetzt
15 und die üblichen Mischvorrichtungen benutzt werden. Die Kleber, Spachtelmassen und Putze sowie Anstrichstoffe können in üblicher Weise verarbeitet werden. Im allgemeinen können die Polymer-Dispersionen der genannten Art als alleinige Bindemittel für die Baukleber, Spachtelmassen und Putze sowie auch für Anstrichstoffe eingesetzt werden.

- 20 Die in den folgenden Beispielen angegebenen Teile und Prozente beziehen sich auf das Gewicht.

Beispiel

- 25 A. Herstellung der Polymer-Dispersion

- In einem mit Rührer, Thermometer, Rückflußkühler und Zulaufgefäßen ausgestatteten Kessel wird ein Gemisch von 7,76 Teilen Wasser, 3,86 Teilen
30 einer 20 Zigen wäßrigen Lösung von ethoxyliertem p-Nonylphenol (Ethoxylierungsgrad 25), 1,22 Teilen einer 35 Zigen wäßrigen Lösung von sulfatiertem, ethoxyliertem p-Nonylphenol (Ethoxylierungsgrad 25), 0,155 Teilen Methoxymethylcellulose, 0,155 Teilen Natriumbicarbonat, 0,043 Teilen Buten-2-ol (70 Zig) und 0,1 Teile Zulauf 2 vorgelegt. Zulauf 2 besteht
35 aus 1,795 Teilen Wasser und 0,135 Teilen Natriumperoxidisulfat. Die Vorlage wird unter Rühren auf 80°C erwärmt und Zulauf 1 innerhalb von 4 Stunden gleichmäßig zulaufen gelassen. Zulauf 1 besteht aus 17,7 Teilen Wasser, 3,86 Teilen 20 Ziger wäßriger Lösung von ethoxyliertem Nonylphenol, 1,22 Teilen 35 Ziger wäßriger Lösung von sulfatiertem ethoxyliertem p-Nonylphenol, 0,11 Teilen Acrylsäure, 25,74 Teilen Vinylpropionat und
40 17,2 Teilen tert.-Butylacrylat. Gleichzeitig wird innerhalb von 4,5 Stunden der restliche Zulauf 2 gleichmäßig zudosiert. Während der Polymerisation wird die Reaktionstemperatur auf 80 bis 85°C gehalten und diese Tem-

0103253

peratur 1 Stunde zur Nachpolymerisation aufrechterhalten. Man kühlt dann auf 35°C ab und fügt innerhalb von 10 min unter Rühren Zulauf 3, bestehend aus 0,064 Teilen Wasser, 0,018 Teilen 40 %iges wäßriges Parafinsulfonatlösung ($C_{15}H_{31}SO_3Na$) und 0,028 Teilen tert.-Butylhydroperoxid (80 %ig) sowie Zulauf 4, bestehend aus 0,1 Teilen Wasser und 0,02 Teilen Natriumformaldehydsulfoxilat zu. Man rührt noch eine halbe Stunde bei Normaldruck und dann weiter bei vermindertem Druck von 0,1 bar eine weitere Stunde. Anschließend fügt man 0,325 Teile konzentrierten wäßrigen Ammoniak zu. Erhalten wird eine 55 %ige wäßrige Copolymer-Dispersion mit dem LD-Wert 60 %, dem pH-Wert 7,5 und einer Viskosität von 1.000 mPa.s, die auf Glas einen klaren glänzenden Film ergibt. Die Wasseraufnahme des Films beträgt nach 24 stündiger Lagerung bei 20°C 22 %. Die Mindestfilmbildetemperatur der Dispersion beträgt 15°C und die Filme zeigen nach 500 Stunden im Xenon-Test keine Vergilbung.

15

B. Herstellung und Prüfung von zementhaltigen und zementfreien Bauklebern, Spachtelmassen und Putzen

Mit der nach A. hergestellten Polymer-Dispersion wird nach den Angaben von Tabelle 1 ein zementhaltiger und ein zementfreier Baukleber (Spachtelmasse) und ein Putz hergestellt. Zum Vergleich werden zementhaltige und zementfreie Baukleber (Spachtelmassen) und Putze aus einer handelsüblichen 50 %igen wäßrigen Styrol-n-butylacrylat-Copolymerisatdispersion (50:50) (B) und aus einer handelsüblichen 50 %igen wäßrigen Dispersion eines Copolymerisates aus 38 % Vinylchlorid, 18 % Ethylen und 44 % Vinylacetat (C) sowie aus einem Gemisch aus gleichen Teilen (B) und (C) (= D) hergestellt. Unter Verwendung der Baukleber (Spachtelmassen) und Putze werden Vollwärmeschutz-Prüfkörper hergestellt, die folgenden Aufbau haben:

30

Asbestzementplatte 100 x 19 x 0,5 cm

Baukleber 2 kg/m²

Polystyrolschaumstoffplatte 4 cm dick, Dichte 0,015 g/cm³ (PS 15 SE)

Spachtelmasse 4 kg/m²

35

Glasseidengittergewebe 4 mm Fadenabstand

Putz ca. 3 kg/m².

Mit den Prüfkörpern werden Brandschachttests nach DIN 4102 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 2 angegeben.

40

Tabelle 1

		<u>zementhaltig</u>	<u>zementfrei</u>
	Baukleber (Spachtelmasse)	Teile	Teile
05	Polymer-Dispersion (Festgehalt 50 Gew.%) (A bzw. B bzw. C bzw. D)	200	140
	Testbenzin	1	1
	Konservierungsmittel	1	1
	Polyacrylsäure mit NH_3 neutr. 1 % in Wasser	100	100
10	Calcit	110	110
	Quarzsand ca. 60 % 0,3 mm	604	604
	Zement PZ 35 F	400	-
<hr/>			
15	<u>Putz</u>		
	Polymer-Dispersion (Festgehalt 50 Gew.%) (A bzw. B bzw. C bzw. D)	128	
	Testbenzin	10	
	Methylcellulose, 3 % in Wasser	21	
20	Tetrakaliumpyrophosphat, 50 %ig	4,6	
	Konservierungsmittel	2,5	
	Titandioxid	45	
	Quarzmehl W1	330	
	Weißgranulat 0,35-0,7 mm	43	
25	0,5 -1,5 mm	22	
	1 -2 mm	177	
	2,5 -4 mm	74	
	Entschäumer 1:1 in Diisobutyl-adipinsäureester	3,8	
30	Paraffinwachseulsion, 50 %ig	2,5	
	Calciumcarbonat	90	

0103253

BASF Aktiengesellschaft

- 7 -

O.Z. 0050/36141

Tabelle 2

Prüfergebnisse bei Vollwärmeschutz-Prüfkörpern

Brandschachttest	Bindemittel							
	A		B		C		D	
	zement- frei	zement- haltig	zement- frei	zement- haltig	zement- frei	zement- haltig	zement- frei	zement- haltig
Mittlere unersetzte Restlänge (cm)	40	40	0	5	40	45	15	20
Max. Rauchgasstem- peratur (°C)	150	140	200	200	160	145	185	170
Max. Flammlänge (cm)	70	70	100	100	80	70	100	90
Verschmutzung	gering		gering		stark		stark	

Mit den zementhaltigen Bauklebern wird nach der Verordnung der MA 35 (Magistratsabteilung der Stadt Wien) für Außenwanddämmsysteme mit Polystyrol und dünnen Putzen vom 03.04.81 die Haftzugfestigkeit gemessen, sowie nach DIN 1164 die Verarbeitungszeit bestimmt. Die Ergebnisse sind
05 in der folgenden Tabelle 3 zusammengestellt.

Tabelle 3

Prüfergebnisse der zementhaltigen Kleber

10

		A	B	C	D
	Haftzugfestigkeit N/mm ²				
	nach 28 Tagen	2,4		1,6	
15	nach 24 Std. Wasserlagerung bei ...°C	1,2	nicht als Kleber einsetz- bar	0,8	nicht als Kleber einsetz- bar
20	nach 2 Tagen Trocknung	2,4		1,6	
	Verarbeitungszeit (h)	6-8	-	6	-
	Abbindedauer (Std.)	24		24	

25 Schließlich wurde noch die Verschmutzung der Putze nach 1jähriger Außenbewitterung bestimmt. Sie erwies sich für die Bindemittel A und B als gering, für die Bindemittel C und D als stark.

Patentansprüche

- 05 1. Bindemittel für Baukleber, Spachtelmassen und Putze auf Basis von halogenfreien Emulsionscopolymerisaten von monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureestern, dadurch gekennzeichnet, daß das Emulsionscopolymerisat aus
- 10 a) 55 bis 72 Gew.% Vinylpropionat,
b) 44,9 bis 27,5 Gew.% tert.-Butylacrylat,
c) 0,1 bis 0,5 Gew.% (Meth)acrylsäure und
d) 0 bis 17,5 Gew.% eines monoolefinisch ungesättigten Carbonsäureesters aus der Gruppe Vinylacetat, Methylacrylat und -methacrylat, n- und iso-Butylacrylat und -methacrylat und Dibutylmaleinat
- 15 aufgebaut ist, wobei die Angaben in Gew.% auf die Gesamtmenge der Monomeren bezogen sind.
- 20 2. Bindemittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es durch Copolymerisation der Monomeren (a) bis (c) und gegebenenfalls (d) in wäßriger Emulsion in Gegenwart von
- 25 e) 1,5 bis 4 Gew.% eines ethoxylierten Alkylphenols mit 8 bis 9 C-Atomen in der Alkylgruppe,
f) 0,75 bis 3 Gew.% eines sulfatierten, ethoxylierten Alkylphenols mit 8 bis 9 C-Atomen in den Alkylgruppen und
g) 0,1 bis 0,5 Gew.% eines Celluloseethers
- 30 hergestellt ist, wobei sich die Angaben in Gew.% auf die Gesamtmenge der Monomeren beziehen und die Gesamtmenge der Monomeren im Bereich von 35 bis 65 Gew.%, bezogen auf die Summe der Menge an Monomeren, Dispergierhilfsmittel und Wasser, liegt.
- 35 3. Verwendung der Baukleber gemäß Anspruch 2 für das Verkleben von Fliesen.
4. Verwendung der Baukleber gemäß Anspruch 2 für das Verkleben von Wärmedämmplatten.